# SUBSTRATE FOR LEAD-ACID STORAGE BATTERY ELECTRODE PLATE

Patent Number:

JP58066266

Publication date:

1983-04-20

Inventor(s):

ONO SUKEYASU

Applicant(s):

Requested Patent:

☐ JP58066266

Application Number: JP19810117993 19810728

SHINKOUBE DENKI KK

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01M4/73

EC Classification:

Equivalents:

### **Abstract**

PURPOSE: To obtain a substrate for a lead-acid sotrage battery electrode plate having good high rate discharge performance and especially good voltage performance at low temperature, long duration, good adherence of an active mass with a substrate for an electrode plate, and a long life by using a porous lead alloy for the substrate for the electrode plate and increasing density of metal by decreasing the pore size in proportion to positioning upward the substrate.

CONSTITUTION:Pb-Ca type porous alloy sheet 1 having 1mm, thicker central portion that both side portions is pressed with press rollers 2, 3 to make a flat sheet 4. The central portion of the sheet 4 is impregnated with Pb-Sb type alloy metl in a impregnation apparatus 5. Then a sheet 11 having a solidified central portion 11a is drawn out from a drawing hole 10 under the impregnation apparatus 5. The solidified central portion is punched in order to form lug 12 and an upper frame 13, and the other portion except the lug 12 is punched in a circle to form a hole 14. A paste is filled in this substrate 15 for an electrode plate to make an electrode plate.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

## ⑩ 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# <sup>®</sup>公開特許公報(A)

昭58-66266

⑤Int. Cl.³H 01 M 4/73

識別記号

庁内整理番号 7239—5H 砂公開 昭和58年(1983) 4 月20日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3.頁)

## **匈鉛蓄電池極板用基体**

②特

爾昭56—117993

❷出

顏 昭56(1981)7月28日

⑩発 明 者 小野祐靖

東京都新宿区西新宿二丁目1番 1号新神戸電機株式会社内

⑪出 願 人 新神戸電機株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番 1号

#### 朔 細 曹

- L 発明の名称 鉛蓄電池極板用基体
- 2 特許請求の範囲

多孔質のPbおよびPb-Sb、Pb-Ca 成 系合金からなる鉛蓄電池循板用基体において、 循板用基体の上部に行くに従って孔径を減少さ せ金属の密度を高めたことを特徴とする鉛器電 加紙板用基体。

3. 発明の詳細な説明

本発明は多孔質の配合金から成る船器電池極板用基体に関するものである。

従来、自動車用船器電池に用いられる極板用基体は鋳造あるいはエキスパンド加工等により製造されてきたが、その機能は集電体と活物質保持だけであり、従って設極板用基体を使った極板は活物質利用率の点で限界があった。

本発明は上記欠点を除去するものである。

一方、近年組合金、亜鉛、スズ、鉛、アルミニウム等の多孔質金質が開発されて来ており。

その製造技はまずスポンジ状の発泡樹脂の空隙に施助状の耐火物を住入し硬化させ、次に樹脂を気化させる耐火物の一体化品を加熱して樹脂を気化させる。次の多孔を持つ数を製作する。次のまではこの型に、溶けた金属を流し込み固まった後、耐火物を除去し、最初のスポンジ状の樹脂と同様の多孔質金属を得るわけである。

本発明は上記目的違成のために、上述の多孔 質鉛合金を極板用基体に用いると共に該基体の 上部に行くに従って孔径を減少させ金属の密度 を高めた鉛書電池極板用基体である。

本発明の一実施例について説明する。

第1回に示すように、上述した方法で製造した準通空間をもつ孔径 0 0 3 ~ 0 0 5 mm、孔間隔 0 1 8 ~ 0 1 5 mm、孔密度的 4 × 1 0 '\*個/パで、中央部が両側部分より 1 mm厚くした P b - C a 系多孔質合金 シート 1 を用意する。 このシート 1 を第 2 図に示すように、プレスローラー2、3 で、平らな シート 4 を得る。

次に第3回に示すように、150℃に加熱し

た合後装置 5 中にその上紙に設けたシート供給口 6 よりシート 4 を供給する。而して含度装置 5 の両側に投けた溶漏供給パイプ 7 、 8 より 9 で 2 を置中へ其空ポンプに直結した吸引パイプで 2 放気しながら 4 2 0 で ~ 4 7 0 での P b ー S b 系合金(S b 1 多)の溶漏を注入する。この操作により含没装置 5 中でシート 4 の中央部分に上述した P b ー S b 系合金の溶漏を含せる。しかる後に含没装置 5 の下部の引き出し口 1 0 から中央部 1 1 8 がソリッド状になったシート 1 1 を引き出す。

次に第 4 図に示すように、耳部 1 2 と上郎 7 レーム 1 3 を形成する為にソリッド化した中央部 1 1 a にバンチングをほどこし、同時に耳部 1 2 および上部フレーム 1 3 以外の部分にも円形パンチングをほどこして、孔 1 4 を設ける。孔 1 4 の直径は 5 ~ 1 0 mm、孔 1 4 と孔 1 4 の間隔は 2 ~ 7 mm 程度である。

次にこのようにパンチングされたシート 1 1 を第 4 図の破線の位置で断載して、第 5 図に示

第1表から明らかなように従来の電池の正極

板の利用率が57%であるのに比べ、本発明に よる電池の正極板の利用率は65%と大幅に向 上した。また本発明による電池では、多孔質的 合金を極板用基体に用いたときの短所である大 幅な電圧降下を防止するために、極板用基体 1 5の耳郎 1 2 と上郎 フレーム 1 3 をソリッド 化すると共に極板用基体15の上部に行くに従 って孔径を減少させ金属密度を高めたので、 - 1 5 ℃ 、3 0 0 A 放電時の 5 秒目電圧は従来 のものと同じで、放電持続時間は正極板の利用 率が上がったので反対に 2 6 秒長くなった。更 には本発明の極板用基体15は基体表面も多数 の孔の一部で構成されているので、凹凸が激し く活物質との密着性も従来の極板のそれと比べ 良くなり、組立工程中の活物質の脱落も大幅に 誠少 した。里に又基体上部の電池抵抗を少くす る方法として基体15を厚くするのではなく、 プレス加工で孔を紹小し鉛合金密度を上げて対 処したので電池の容積増加を招くてとなく電気 す極板用基体15を得る。

次にこの極板用基体15にペーストを充填し低板とする。このようにして製作された極板はその基体15か互いに導通空間をもつ多孔質合金から成っているので、電解液は基体15の多孔中にも多く存在することになり、従って基体近傍の活物質が放電に与り易すくなり、従来の極板より活物質の利用率が向上する。

本発明の極板用基体を用いた電池と従来の電池、すなわちエキスパンド格子で同一重量のものを用い、活物質量、ベースト仕様、極板の大きさ等およびそれ以外の電池仕様も同一なものとで各試験を行なった結果を第1表に示す。

第 1 表

		本発明による電池	従来の電池
5 H R	持続時間	5 *- 47 '	5 °- 10 '
放電	正極板利用率	6 5 %	5 7 %
-15C 300A	5秒目電圧	8.7 V	8.7 V
	持続時間	3'-07"	2,'-41"

抵抗の減少も図れた。


以上のように、本発明によれば、活物質の利用率が大幅に向上すると共に低温時の高率放電 特性とくに電圧特性もよく且つ持続時間が長く なり、また活物質と極板用基体との密着性がよ くなって長寿命となる等工業的価値は大きい。

### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例の船署電池極板用 基体に使われる多孔質合金シートの斜視図の中 2 図は本実施例の多孔質合金シートの斜視図の中 では本実施例の多孔質は斜視図、第3 図中央ははの多孔質は合金シートの中はは でププレス加工している状態斜視図、第3 図中央は でププレス加工している状態斜視図、第3 図中央 はは一下の映像正面図、第5 図は同じく齢書電 池板用基体の正面図である。

1 は P b - C a 系 多孔質合 金 シ - ト 。 1 2 は 耳部 . 13 は上部フレーム . 15 は 循板 用基体

> 特許出願人 新神戸電視株式会社 代表取締役 石 俎 武三郎



第4図

